
SATIN WOOD サテンウッド

気乾比重 0.90 肌目はきめ細かく絹のような輝き 美しい杢を生じる。 家具、ロクロ細工、化粧合板 18世紀のアダム・シェラトンやヘップル・ホワイトが好んで用いた



ウエストインディアンサテンウッド Fagara flava (本来のサテンウッド)



イーストインディアンサテンウッド Chloroxylon swietenia




アフリカンサテンウッド Turreanafricanus thus



アヤン (ナイジェリアンサテンウッド) 西アフリカ産(Distemonanthus benthamianus)



アポジレ(アフリカンサテンウッド) 西アフリカ産(Turreanafricanus thus)



コーチウッド (センティッドサテンウッド) オーストラリア産(Ceratopetalum apetalem)

タガヤサン(鉄刀木)

気乾比重 0.80 唐木の一つ 唐木細工に使われる

カリン(花梨)

気乾比重 0.80 唐木の一つ (Pterocarpus Macrocarpus)

アンダマンパドック

気乾比重 0.80 カリンの仲間 パドックの仲間を指す(Pterocarpus)



タガヤサン




カリン



アンダマンパドック®

オバンコル (Guibourtia ehie) 気乾比重 0.80 西アフリカ産 マメ科 家具、床板、化粧合板



気乾比重 0.74 西アフリカ産 化粧合板、象嵌細工



オバンコル



ハワイコア®



ゼブラウッド®

ナトー (Palaquium erythrospermum) 気乾比重 0.60 東南アジア産 気乾比重 0.90 赤道アフリカ産

ブビンガ (Guiboutia demeusii) 軽軟~重硬 カバ材に似る 家具 重硬 家具、ろくろ、化粧合板

ナーラ (Pterocarpus indicus) 気乾比重 0.66 東南アジア産 家具、床板、化粧合板





ナトー

ブビンガ

ナーラ

リグナムバイタ (Giaiacum officinale) バルサ (Ochroma pyramidale) 気乾比重 1.23 中南米産 最も重硬 機械部品、ろくろ細工

気乾比重 0.16 南アメリカ産 最も軽軟 軽さを生かしたもの


ヒッコリー (Carya glabra) 気乾比重 0.82 北アメリカ産 クルミ科 バット、スキー板



リグナムバイタ®



バルサ®




ヒッコリー®

マコレ (Tieghemella heckelii) 気乾比重 0.62 西アフリカ産 家具、床板、化粧合板

サペリ (Entandrophragma cylindricum) 気乾比重 0.62 中央アフリカ産 家具、床板、化粧合板

ウエンジ(Millettia lourentii) 気乾比重 0.90 赤道アフリカ産 重硬 家具、床板、化粧合板







マコレ

サペリ

ウエンジ