



ハルニレ JAPANESE ELM

(*Ulmus propinqua*)


気乾比重 0.63 環孔材 時に杢が出る。ヤチダモと同様の用途に使われ、ケヤキやタモの代用。
欧州や北米にもニレ(Elm)がある。




ハルニレ[®]



ハルニレ




ハルニレ[®]



ヨーロッパアンエルム[®]



レッドエルム




ホワイトエルム[®]

クスノキ 楠 (*Cinnamomum camphora*)

気乾比重 0.52 やや軽軟～中庸 木理が交走し美しい杓を生じる。樟脳油を採取する。保存性は高い。家具、仏壇、仏具、器具、社寺建築等に幅広く使われ、彫刻材に賞用される。



クスノキ




クスノキ®



タイワンクス

クリ 栗 Japanese chestnut (*Castanea crenata*)


気乾比重 0.60 やや重硬 環孔材 肌目は粗い。保存性は極めて高い。水湿にも耐える。建築の土台、枕木、外装材に使う。和洋の家具、刳物、彫刻等幅広く使われる。



クリ



クリの杓®




ヨーロッパアンチェストナット®

ハンノキ Japanese red alder (*Alnus japonica*)

気乾比重 0.53 やや重硬 散孔材 肌目は精。保存性は高くない。表面に出る用途にはあまり使われない。


アルダーはエレキギタに賞用され、また家具材としても輸入している。コモンアルダー(欧州産)、レッドアルダー(米国産)



ハンノキ(*Alnus japonica*)[®]




コモンアルダー(*Alnus glutinosa*)^④




レッドアルダー(*Alnus rubra*)^④

トチノキ JAPANESE HORSE CHESTNUT (*Aesculus turbinata*)


気乾比重 0.52 散孔材 軽軟 時に美しい杓があり、絹糸光沢がある。加工しやすく木彫にも用いられる。欧米にもトチノキ属があり、マロニエ、ホースチェストナットと呼ばれる。



トチノキ




トチノキ[®]




ヨーロッパアンホースチェストナット^④

シナノキ JAPANESE LIME (Tilia japonica)


気乾比重 0.50 散孔材 軽軟 肌目精 加工性良好。表面仕上げはそれほど良好ではない。
菩提樹、リンデンバウム、バスウッド。シナ合板に多用される。



シナノキ^⑦




バスウッド



ヨーロッパアンバスウッド^④

カツラ (桂) Cercidiphyllum japonicum

気乾比重 0.50 散孔材
均質 軽軟 木彫等



カツラ

ホオノキ (朴) Magnolia obovata


乾比重 0.50 散孔材
均質 軽軟 木彫等



ホオノキ

サワグルミ (沢胡桃) Pterocarya rhoifolia

乾比重 0.45 散孔材 肌目粗
均質 軽軟 木彫等




サワグルミ

バスウッド *Tilia americana*

気乾比重 0.42 散孔材

軽軟 シナノキと同属



バスウッド®

チューリップウッド *Liriodendron tulipifera*

気乾比重 0.45 散孔材

軽軟 ホオノキと同属



チューリップウッド®

コットンウッド *Populus deltoides*

気乾比重 0.40 散孔材

軽軟 ポプラ、ヤナギと同属




コットンウッド®

ムクノキ (棕) *Alphnanthe aspera*

気乾比重 0.62 環孔材

ニレ科 家具等の雑用材




ムクノキ

キハダ (黄肌) *Phellodendron amurense*

気乾比重 0.49 環孔材

クワの代用材 樹皮は薬用



キハダ

ハリギリ (針桐) *Kalopanax pictus*

気乾比重 0.40 環孔材

別名センノキ 家具、下駄



ハリギリ

ヤマグワ(山桑)

気乾比重 0.62 環孔材
やや重硬 和家具の優良材



ヤマグワ

ケンボナシ(玄圃梨)


気乾比重 0.65 環孔材
やや重硬 和家具の優良材



ケンボナシ

エンジュ(槐)

気乾比重 0.80 環孔材
重硬 和家具の優良材



エンジュ