



イチイ (一位) アララギ、オンコ Japanese yew (Taxus cuspidata)


気乾比重 0.51 針葉樹材の中では重硬 仕上げ面良好 曲げ加工に適する 耐候性、水湿性も高い
世界各地にイチイがあり、ヨーロッパユー(Yew、T. baccata)はバイキングの建造、ロビンフッドの弓



イチイ




イチイ




ユウ(欧州イチイ)[®] (T. baccata)

トウヒ(唐桧) (Picea jezoensis var. hondoensis)


気乾比重 0.43(エゾマツ) 針葉樹材 軽軟 白色(材色)の表面材
世界各地にあり、エゾマツ、トウヒ、スプルース



トウヒ



エゾマツ(Pjezoensis)



シトカスプルース(P. sitchensis)

モミ(樅) (*Abies firma*)


気乾比重 0.44 針葉樹材 軽軟 白色(材色)の表面材 耐久性は低い 障子、卒塔婆、茶箱等
日本では他に、ウラジロモミ、シラベ、トドマツ、世界各地にもあり、アメリカ、欧州他



モミ(*A. firma*)




トドマツ(*A. sachalinensis*)



ノーブルファー(*A. procera*)

コウヤマキ (高野槇)


(*Sciadopitys verticillata*)
水湿に強い 風呂桶、飯櫃



コウヤマキ(*Sciadopitys verticillata*)

カヤ (茅)


(*Torreya nucifera*)
水湿に強い 風呂桶、碁盤



カヤ(*Torreya nucifera*)


ネズコ (鼠子)

(*Thuja standishii*)
耐候性極めて高い 下駄




ネズコ (*Thuja standishii*)

ベイツガ (米榿)
(*Tsuga heterophylla*)
建築材として大量に輸入




ベイツガ (*Tsuga heterophylla*)

レッドウッド (セコイア)
(*Sequoia sempervirens*)
耐候性、耐久性は極めて高い



レッドウッド[®] (*Sequoia sempervirens*)

ベイスギ (ウエスタン レッド シーダー)
(*Thuja plicata*)
耐候性極めて高い ネズコ同属



ベイスギ[®] (*Thuja plicata*)